

# Kamnářská malta ŠAMOTOVÁ 25kg

## **Pracovní návod:**

- Směs rozmíchejte v předepsaném množství.

### Pro teploty pod 1000°C

- Připravit zdící maltu z 1 kg suché směsi, přidáním připraveného roztoku ze 150 ml vody a 150 ml vodního skla nebo s 300-350 ml vody a portlandský cement ve výši 10-20%.
- Směs celkově promícháme pomocí míchačky nebo míchací metly upevněné na ruční vrtačce do vytvoření homogenní směsi.
- Maltu aplikujte na suchý povrch zbavený prachu, mastnot a nečistot.

### Pro teploty nad 1000°C

- Připravit zdící maltu z 1 kg suché směsi, přidáním vody 300-350 ml.
- Směs celkově promícháme pomocí míchačky nebo míchací metly upevněné na ruční vrtačce do vytvoření homogenní směsi.
- Maltu aplikujte na suchý povrch zbavený prachu, mastnot a nečistot.

## **Doba zpracovatelnosti rozmíchané malty:**

- Se zvyšující se teplotou se urychluje tuhnutí. Úplné ztuhnutí dochází po 24 hodinách při teplotě 20°C.
- Malta by měla být použita do 1,5 hodiny.
- Již zatuhlá malta se nesmí znovu používat.
- Skladujte v suchém prostředí po neomezenou dobu.
- Optimální tloušťka nanášené vrstvy 3 mm.

## **Pokyny pro první pomoc:**

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Důkladně omyjte zasažené místo vodou a mýdlem.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody. Při potížích vyhledejte lékaře.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Vypijte větší množství vody. Vyhledejte lékaře.

Výrobek je v souladu s předpisy a zákony vyplývají ze směrnice we92/59/ewg z června 1992

- Bezpečnost výrobků